

Cremespachtel TC 7205

Готовая к применению декоративная шпаклевка для внутренних работ



Описание продукта

Область применения	Tex-Color Cremespachtel TC 7205 применяется для дальнейших нанесений креативных покрытий всех лазурей и покрытий с применением всех техник растирания. Подчеркивает внешний вид светло-темных эффектов растирания и придает обработанным объектам желаемый южный стиль. Может применяться на гипсовую штукатурку, гипскартон, бетон и прочные дисперсионные покрытия.
Свойства	Почти без напряжения, прочный, способна к диффузии, почти без запаха, легко наносится. Готовая к применению, без ущерба окружающей среде и разбавляется водой.
Цвет	белый
Степень глянца	Матовая
Плотность	Ок. 1,9 г/см ³
Пигментная основа	Диоксид титана
Вид связующего	Дисперсия на основе акриловой смолы
Состав	Сополимер акрилата, диоксид титана, карбонат кальция, тальк, вода, присадки, консервант.
Код продукта	M-DF02

Нанесение

Основание	Должно быть прочным, способным нести нагрузку, сухим, чистым. Непрочные части полностью удалить, поверхности тщательно очистить. Сильно впитывающие поверхности прогрунтовать Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абз. 3.
------------------	---

Нанесение	Нанести шпателем из нержавеющей стали или роликом с коротким ворсом. Tex-Color Cremespachtel TC 7205 нанести шпателем из нержавеющей стали, а затем индивидуально структурировать. Для нанесения роликом разбавить Tex-Color Cremespachtel TC 7205 2-3% воды. Наносить быстро и тонким слоем, в заключение придать структуру. Примыкающие друг к другу поверхности обрабатывать без перерывов.
Расход	Ок. 600-800 г/м ² в зависимости от структуры. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.
Время высыхания	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% переокрашивание поверхности через 12-24 часов (в зависимости от толщины слоя). Полное высыхание и сдача в эксплуатацию через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания замедляется.
Температура нанесения	Во время нанесения и высыхания температура воздуха не должна быть ниже +5 °С.
Чистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.
Указания	
Фасовка	20 кг
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать помещение. Во время работы с продуктом не рекомендуется пить, курить и принимать пищу. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоцианолин по тел. 0800 63333782.
Утилизация	Все необходимые обозначения указаны в листе безопасности. Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.



Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de