

Siloxan Grundfestiger LF TC 3304

Грунт на основе силиксана



Описание продукта

Область применения

Для грунтования мелкопористых, впитывающих и осыпающихся оснований внутри и снаружи, как штукатурка всех видов, гипсовые строительные и гипсокартонные плиты, известковый песчаник, кирпич и клинкер, бетон и пенобетон, а также слегка мелящиеся, но прочные старые покрытия. Пригоден особенно в помещениях без взрывобезопасного оборудования. Способствует повышению водоотталкивающего свойства у силиконовых продуктов.

Свойства

Разбавляется водой. Легко наносится, хорошая проникающая способность, быстро сохнет, с экономичным расходом, с нейтральным запахом, поэтому подходит лучшим образом для жилых помещений и для помещений сферы пищевой промышленности. Укрепляет, выравнивает различную впитывающую способность, щелочестойкий, пропускает водяной пар, повышает водоотталкивающее свойство.

Цвет

Бесцветный. Не смешивать с другими материалами, также и с красителями.

Плотность

Ок. 1,0 г/см³

Вид материала

Глубоко проникающий грунтовочный материал на основе специальных кремнийорганических смол

Состав

Тонкодисперсная акрилатная дисперсия, вода, добавки, консервант.

Код продукта

M-GF 01

Нанесение

| | |
|------------------------------------|--|
| Основание | Должно быть прочным, сухим, чистым и профессионально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Прочные, слегка впитывающие основания внутри помещений грунтовать не нужно. Непрочные покрытия полностью удалить. |
| Нанесение | Осыпающиеся основания обработать неразбавленным грунтом методом "мокрое по мокрому" до насыщения и укрепления. Для обработки других оснований – как в технике обработки основания принято - в соответствии с основанием, разбавить. Количество добавляемой воды не должно превышать 100 %. Высохшая поверхность не должна блестеть! Нанесение дальнейших покрытий: можно использовать все дисперсионные краски и синтетические декоративные штукатурки марки Tex Color. Грунтовочный слой рекомендуется, по возможности, наносить кистью. Допускается также нанесение валиком или распылителем; безусловно прочное основание является предпосылкой. |
| Расход | В зависимости от впитывающей способности и структуры основания 125-200 мл/м ² . Точный расход устанавливается пробным покрытием на объекте. |
| Совместимость | Для сохранения хорошей глубоко проникающей способности грунтовки, не смешивать с другими материалами. |
| Чистка рабочих инструментов | Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой. |
| Время высыхания | Между слоями 12 часов при температуре +20 °С и макс. влажности воздуха 65%. При низкой температуре и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается. Не изменяет вкусовых качеств продуктов питания в морозильных и холодильных камерах. |
| Температура нанесения | Мин. +5 °С для атмосферы и объекта во время нанесения и высыхания. |

Указания

| | |
|-----------------|--|
| Фасовка | 10 л |
| Хранение | В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. |

ЛОС (VOC)-указания

Согласно европейским нормам содержание летучих органических вещества (ЛОС/VOC) в продукте категории (кат. A/h) не должно превышать 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС для данного продукта составляет 30 г/л.

Меры безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать помещение. Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промойте чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 00800 / 63 33 37 82. Необходимые обозначения указаны в листе безопасности.

Утилизация

Согласно местным предписаниям.

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 02/2010