

## Tex-Color Kreativ Effektpaste

Декоративное, эффектное внутреннее покрытие

### Описание

<b>Свойства</b>	Разбавленная Tex-Color Superfinisch образует Tex-Color Kreativ-Effektpaste декоративное внутреннее покрытие с привлекательными световыми эффектами. Применяется на стеклообои, структурные обои или из вспененного винила, обработанные декоративной или выравнивающей шпаклевкой или структурные поверхности. Tex-Color Kreativ-Effektpaste можно наносить не разбавляя как декоративную шпаклевку в один или несколько слоев. Декоративное эффектное внутренне покрытие
<b>Тип материала</b>	Декоративное эффектное внутренне покрытие
<b>Составные части системы</b>	Tex-Color Superfinisch и семь оттенков цвета Tex-Color Kreativ-Effektpaste
<b>Цвет</b>	Серебро 63, розовый 64, золотой 65, латунь 66, зеленый 67, красный 68, синий 69
<b>Степень глянца</b>	Шелковисто-матовый
<b>Плотность</b>	Ок. 1,0 г/см <sup>3</sup>
<b>Пигментная база</b>	Диоксид титана
<b>Связующее</b>	Дисперсия кополимеризат
<b>Ингредиенты</b>	Стиролакрилатн, карбонат кальция, целлюлоза, вода, легкие наполнители, консервирующее средство
<b>Код продукта</b>	M-DF02

### Указания по нанесению

<b>Основание</b>	Основание должно быть износостойким, прочным, сухим и чистым, и профессионально подготовленным. Применяется на наклеенные и крашенные стекло- и обои "Рауфазер", на гладкие покрашенные поверхности. Для предотвращения образований основание должно быть не впитывающим. Мы рекомендуем придерживаться правил VOB, DIN 18 363, часть C, п. 3.
<b>Нанесение</b>	Tex-Color Kreativ-Effektpaste можно наносить не разбавляя как декоративную шпаклевку или в соотношении 1:9 по весу частей разбавляя Tex-Color Superfinisch как заключительное декоративное покрытие. Нанесение кистью, валиком, растирани-ем или шпаклеванием.
<b>Структура покрытия</b>	Стеклообои, обои "Рауфазер", штукатурка на основе

	синтетической смолы или идентичные основания, обязательно покрытые на базе шелковисто-матовой латексной краски, при необходимости заколеровать в пастельные тона.
<b>Расход</b>	От 100 мл \ м <sup>2</sup> при однослойном нанесении на гладкое основание. На шершавое основание соответственно больше. Точный расход определяется пробным нанесением.
<b>Разбавление</b>	До 9 частей Tex-Color Superfinisch с 1 частью Tex-Color Kreativ-Effektpaste
<b>Колеровка</b>	выпадает
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой сразу после использования.
<b>Время высыхания</b>	В зависимости от толщины слоя через ок. 2ч. Полное высыхание через ок. 12ч.
<b>Температура нанесения</b>	мин. +5°C для температуры основания и воздуха при обработке и во время высыхания.

## Указания

<b>Фасовка</b>	0,5л и 10 л
<b>Хранение</b>	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
<b>Меры предосторожности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. Лакокрасочный туман, образующийся при распылении краски не вдыхать. Во-время работы и высыхания хорошо проветривать. При контакте с глазами и кожей сразу промыть тщательно водой. Не сливать в канализацию, на поверхность грунта или водоемы. Остальные указания см. в листе безопасности.
<b>Утилизация</b>	Просьба сдавать на переработку совершенно пустые упаковки. Сухие остатки материала можно утилизировать как домашний мусор. Емкости с жидкими остатками могут быть сданы в соответствии с порядком приема старых красящих средств на утилизацию. AVV-код отходов №.080112.

Данные этой технической инструкции соответствуют состоянию наших технических знаний и опыту по применению. В связи с большим количеством оснований и условий на объектах покупатель / пользователь не освобождается от обязательства профессионально проверить наши материалы на соответствие предусмотренным целям в условиях объекта. Покупатель несет ответственность за соблюдение всех предписанных инструкций. С момента издания нового экземпляра эта публикация становится недействительной. Если Вы желаете получить какую-либо другую информацию, обращайтесь к нам: 08000/6333378

**Meffert AG**  
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329  
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com  
www.tex-color.de

Technische Information Stand 05.2009